

# MARMO ANTICO

НАСТЕННОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ С ЭФФЕКТОМ ТРАВЕРТИНА  
series 960

## ОПИСАНИЕ

MARMO ANTICO - настенное минеральное декоративное покрытие для внутренних и внешних работ, обладает высокой воздухопроницаемостью, позволяет добиться отделки, напоминающей типичный вид Травертина, состаренного мрамора, с характерными слоистыми выщерблинами. MARMO ANTIKO придает поверхностям фасадов монументальность и элегантность, присущую отделке из натурального камня, а в интерьере создает эстетическую гармонию и функциональную прочность. MARMO ANTICO создает покрытие, обладающее высокой воздухопроницаемостью.

## ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Материал наносится на:

- Новую и старую штукатурку на водной основе.
- Поверхности со старой краской минеральной или синтетической основы, просушенные, не осыпающиеся, впитывающие и правильно подготовленные.
- Различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие. Поверхность должна быть соответственно подготовлена, следуя указаниям главы «Подготовка поверхности». Не наносить на не просохшие поверхности.
- MARMO ANTIKO, имеющий минеральный состав, не рекомендуется наносить на старые синтетические краски (краски на водной основе моющиеся с кварцем и пластичные покрытия)
- Не рекомендуется наносить на внешние бетонные поверхности, поскольку материал, при высокой проницаемости пара, не обладает защитными свойствами от агрессивного воздействия углекислого газа, что является главной причиной разрушения бетонных поверхностей.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующие вещества: Известь воздушная модифицированная
- Классификация качества воздуха в помещении: A+
- Растворитель: вода.
- Максимальный размер гранул мрамора 0,7 мм.
- Вязкость материала: консистенция пастообразная.
- Паропроницаемость UNI EN ISO 7783-2: высокая,  $S_d < 0,10$  м
- Время высыхания (при +25°C и 65% отн. влажности): на касание 2-3 часа, нанесение последующих слоёв через 12 часов (в зависимости от толщины нанесенного слоя).

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности из штукатурки:

- Убедиться, что поверхность подготовлена и просушена в течении минимум 28 дней. При необходимости нанести на поверхность специальные укрепляющие материалы.

- При наличии плесени обработать поверхность специальным очищающим раствором от плесени COMBAT 222 код 4810222 и восстанавливающим раствором COMBAT 333 код 4810333.

- Устранить щеткой или промыванием возможные остатки старых осыпающихся покрытий или плохо прилегающие слои старой краски. Полностью удалить отслоенные известковые краски и температуры.

- Удалить щеткой остатки пыли и следы смога.

- Обработать штукатурку и неровности наждачной бумагой; удалить пыль.

- Продолжить финишное выравнивание по штукатурке с RASAMIX 9440160 или с BETOMARC 9450150 или с RASOMARC 9500150 в зависимости от типа поверхности.

- Только при наличии на поверхности с пыли нанесите один слой настенной микронизированной грунтовки без растворителей ATOMO 8840001.

- В случае если поверхность нанесения неоднородная, со старыми красками, шпаклевкой, заплатками, провести предварительно выравнивающую окраску MARCOSIL GRIP 9310019 или MARCOTHERM PRIMER 4740019.

- Далее нанесите MARMO ANTICO согласно инструкции по нанесению.

\*(Разведения грунтовки и количество её нанесения зависят от впитывающей способности поверхности нанесения. Для определения расхода проведите предварительные пробы на отдельном участке. Проконсультируйтесь с техническим описанием).

## ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Так как, на просушивание и насыщения углекислым газом MARMO ANTICO, как всех известковых материалов, сильное

# MARMO ANTICO

НАСТЕННОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ С ЭФФЕКТОМ ТРАВЕРТИНА  
series 960

влияние оказывает температура и влажность, советуем наносить при температуре от +10 до +35С с влажностью окружающей среды менее 75%

- Избегайте нанесения под прямыми лучами солнца.
- Воздействия на непросохшую поверхность с нанесенным известковым покрытием во время карбонизации, неблагоприятных атмосферных условий, дождя, высокой влажности, низкой температуры, может привести к появлению белых пятен или потёков. Эти дефекты могут быть не устраняемы, особенно в экстремальных условиях.
- После нанесения поверхность внешних работ должна быть защищена от дождя и влажности до полного просушивания (при + 20С) около 72 часов.
- Если нет необходимости укреплять основу с применением грунтовки, советуем ее увлажнить перед нанесением материала, чтобы не происходило излишнего поглощения воды, содержащийся в связующих веществах материала, и его последующее отслоение от основы.
- Инструменты: кельма из нержавеющей стали.
- Количество слоёв: 2.
- Разведение: готов к использованию.  
Порядок нанесения:
  - Нанести первый слой материала на поверхность максимально равномерно.
  - Через 12 часов нанести второй слой материала, с тем чтобы получить однородную толщину.
  - Нанесенный материал на поверхности быстро начинает высыхать, наносите небольшими количествами, мокрым по мокрому, покрывая поверхность и плотно с силой заполняя пористость. Для избежания образования стыков на поверхности, всегда наносите материал по мокрому краю от угла до угла.
  - Не давая высохнуть, взъерошить краем кельмы отдельные части поверхности, стараясь держать инструмент перпендикулярно поверхности, для того, чтобы добиться прожилок MARMO ANTICO.
  - С усилием заглаживать ещё влажный материал для получения плотной поверхности.
  - Сразу после использования промыть инструменты водой.

- Расход материала: 2,5-3 кг/м.кв. в 2 слоя при нанесении на гладкие поверхности со средней впитываемостью. Рекомендуется провести предварительную пробу в отдельном месте для точного определения расхода.

## КОЛЕРОВКА

Материал колеруется по системе Tintometrico Marcromie, используя колеровочные пасты на основе оксидов.

При использовании материала из разных партий рекомендуется смешать между собой разные партии во избежание легких различий в оттенке.

При внешних работах рекомендуется всегда пользоваться материалом одной партии от угла до угла.

Если обстоятельства вынуждают начать новую партию материала, не закончив стены, то не делать явной границы перехода оттенков.

Использовать для перехода проемы, выпуклый декор, выступы, кабели и пр.

## ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30 °С

Минимальная температура хранения: +5 °С

В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении срок годности: 2 года.

## УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведен в соответствии с директивами Евросоюза 2004/42/CE:

Категория L: штукатурки с декоративным эффектом (на водной основе): 200 гр./л. (2010)

MARMO ANTICO

содержит максимум: 30 гр./л. летучих органических составляющих

Раздражает

кожу; риск серьезного повреждения глаз; избегать контакта с глазами; в случае контакта с глазами немедленно промыть достаточным количеством воды и

проконсультироваться у врача; использовать перчатки и защищать глаза/лицо; при попадании внутрь немедленно обратиться к врачу, показав упаковку и этикетку материала;

Материал должен транспортироваться, использоваться и утилизироваться согласно гигиеническим нормам и нормам безопасности; после использования не

# MARMO ANTICO

НАСТЕННОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ С ЭФФЕКТОМ  
ТРАВЕРТИНА  
series 960

выбрасывать упаковку в окружающую среду, оставить до полного высыхания остатки материала и утилизировать вместе со специальными отходами. Хранить вдали от детей.

Не выбрасывать остатки материала в канализацию, в водную среду и на землю.

Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Настенное минеральное декоративное покрытие для внутренних и внешних работ с эффектом Травертина.

Наносится на поверхности предварительно подготовленные, настенное декоративное минеральное покрытие MARMO ANTICO серия 960 на основе воздушной извести, минимально в 2 слоя.

*Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce, che l'informazione presentata è basata sui migliori risultati del nostro lavoro e sulle nostre conoscenze tecniche; tuttavia non è possibile assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti, in quanto le condizioni di applicazione non sono sotto il nostro diretto controllo. Consigliamo sempre di verificare l'adeguatezza del materiale in ogni caso particolare. Questo descritto tecnico annulla e automaticamente sostituisce tutte le precedenti. Per qualsiasi informazione tecnica rivolgersi al personale tecnico del COLORIFICIO SAN MARCO al telefono: +39 041 4569322.*